

## Инструкция по колеровке жидкой теплоизоляции серии «ТЕРМИОН»

Жидкое термоизоляционное покрытие серии «ТЕРМИОН» (кроме модификации «ТЕРМИОН Вулкан») легко поддается колеровке в различные цвета специальными колеровочными пастами.

### Технический регламент:

- ✓ Колеровать необходимо последний финишный слой жидкой теплоизоляции;
- ✓ Для сохранения заявленных технических и теплофизических характеристик, рекомендовано колеровать жидкую термоизоляцию в пастельные тона (не насыщенные);
- ✓ Не допускается компьютерная/механическая колеровка. Применимо только ручное перемешивание или строительным миксером с регулировкой оборотов;
- ✓ Перемешивание колера с материалом строительным миксером должно происходить со скоростью не более 150-200 оборотов в минуту. (при высоких оборотах произойдет полное или частичное разрушение микросферы, в последствии чего происходит снижение или полная потеря энергосберегающих свойств материала)

### Рекомендуемые колеровочные пасты:

- Симфония (Tikkurila, Финляндия);
- Luconyl (BASF, Германия);
- Cromshade (Eurocolori, Италия);
- Unisperse S/E (Ciba, Швейцария);
- Holcolex (Holand Colours Hungaria, Венгрия);

*\*Нормы расхода пигментных паст вы можете уточнить у представителя.*

